



AN-401 ASTAR AKRILIK



PAKETIMI

0.75L / 3L / 9L



KOHA E THARJES

2-4 Orë



KONSUMI

12-20 m²/l

Përshkrimi

AN-401 është një astar akrilik me ngjyrë të bardhë të theksuar të tipit "rezinë e mikronizuar" e destinuar për përgatitjen e sipërfaqeve të jashtme dhe të brëndshme. Referuar përbërësve të tij, në kushte optimale ky astar thahet 2-4 orë pas aplikimit, duke krijuar një shtresë të bardhë, të rrafshët dhe homogjene mbi sipërfaqe para lyerjes.

Aplikimi

Sipërfaqet që do të lyhen duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. AN-401 është një astar me bazë uji. Është i gatshëm për përdorim. Punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi

AN-401 mbulon 15-20 m²/L në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 2-4 orë.

Paketimi

0.75L, 3L dhe 9L.

Kujdes

Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më të ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.



SKEDA TEKNIKE

Densiteti	0.95-1.15 g/cm ³
pH	7
Viskoziteti	1300-2000 mpa*s
Forca Ndermolekulare	27800-42500 mpa
Koha e tharjes	2-4 Orë