



## ELITE WALL PAINT



PAKETIMI

3L / 9L / 15L



KOHA E THARJES

3-4 Orë



KONSUMI

6-7 m<sup>2</sup>/l

### Përshkrim

ELITE WALL PAINT është një bojë me bazë uji e përshtashme për ambiente të brendshme si mure, tavane etj. Në përbërje të saj ka rezina sintetike cilësore dhe mbushësa që lejojnë ajrimin e sipërfaqeve minerale.

### Përgatitja e Sipërfaqes

Para lyerjes sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhurat, yndyrnat apo nga shtresa të mëparshme të bojës, të lidhura dobët me sipërfaqet (shtresat e fryra). Rekomandohet paraprakisht lyerja me astar PN - 301 ose PN - 101.

### Aplikimi

Boja nuk duhet aplikuar në sipërfaqe të njoma dhe në kushte lagështie të lartë. Duhet shmangur përdorimi i bojës në temperatura nën 5°C. Aplikohet lehtësisht me rul ose furçë. Për të realizuar një lyerje të mirë, duhet të aplikohen dy duar ELITE WALL PAINT; hollimi i bojës me ujë duhet të jetë në masën 15%.

### Mbulimi

ELITE PLASTIC ECO jep 6-7m<sup>2</sup>/L në varësi të sipërfaqes dhe mënyrës së aplikimit.

### Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa riljerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 2-3 orësh.

### Mjetet e Punës

Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun

### Paketimi

3L, 9L dhe 15L.



## TECHNICAL DATA (IN +23°C AND 50% U.R.)

Aparenca	Emulsion ujqor i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.58-1.63 g/cm <sup>3</sup>
Vizkoziteti (RVDV -2T,R7)	4000-6500 cp
Mbetja e thatë (Termostat, 105°C/2orë)	≤ 70 %
Forca ndërmolekulare (RVDV -2T,R7)	60000-120000 newton/m <sup>2</sup>
Vizkoziteti kinematik (RVDV -2T,R7)	2400-4000 mm <sup>2</sup> /s
pH	≥8
Imtësia e grimcës (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	10-30 μm