



GLORIA WALL PAINT



PAKETIMI

3L / 9L / 15L



KOHA E THARJES

3-4 Orë



KONSUMI

6-7 m²/l

Përshkrimi

GLORIA WALL PAINT përdoret për lyerje të brendshme (mure, tavane). Në përbërje të saj ka rezina sintetike dhe mbushësa, që lejojnë ajrimin e sipërfaqeve minerale.

Përgatitja e Sipërfaqes

Para lyerjes sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri, yndyrnat ose shtresat e bojës të lidhura dobët me sipërfaqet (shtresat e fryra). Rekomandohet paraprakisht lyerja me astar PN-301 ose PN-101.

Përdorimi

Boja nuk duhet të aplikohet në sipërfaqet e njoma dhe në kushte lagështie të lartë. Duhet shmangur përdorimi i bojës nën temperatura 5°C (41°F). Aplikohet lehtësisht me rrul ose furçë. Për një efekt të mirë lyerjeje aplikohen 2 duar GLORIA WALL PAINT. Për dorën e parë hollimi i bojës me ujë është në masën 15%. Ndërsa për dorën e dytë hollimi është deri në masën 10%.

Fuqia Mbuluese

GLORIA WALL PAINT jep 6-7m²/L në varësi të sipërfaqes dhe mënyrës së aplikimit.

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth një orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 2-3 orësh.

Mjetet e Punes

Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi

3L, 9L dhe 15L.



TECHNICAL DATA (IN +23°C AND 50% U.R.)

Aparenca	Emulsion ujqor i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.58-1.62 g/cm ³
Vizkoziteti (RVDV -2T,R7)	4000-6500 cp
Mbetja e thatë (Termostat, 105°C/2orë)	≤ 70 %
Forca ndërmolekulare (RVDV -2T,R7)	60000-120000 newton/m ²
Vizkoziteti kinematik (RVDV -2T,R7)	2400-4000 mm ² /s
pH	≥8
Imtësia e grimcës (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	10-40 μm