



PN-101 ASTAR



PAKETIMI

0.75L / 3L / 9L



KOHA E THARJES

2-4 Orë



KONSUMI

3-5 m²/l

Përshkrimi

PN-101 është një astar plastik i cili përdoret për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes, si në sipërfaqe të reja ashtu edhe në të vjetra. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Kryesisht përdoret për brënda. PN-101 stabilizon nënshtresën dhe krijon lidhje të forta midis bojës dhe sipërfaqes së murit.

Aplikimi

Sipërfaqet që do të lyhen duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. PN-101 është një astar me bazë uji. Është i gatshëm për përdorim. Punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi

PN-101 mbulon 3-5m²/L në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 2-4 orë.

Paketimi

0.75L, 3L dhe 9L.

Kujdes

Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më të ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.



SKEDA TEKNIKE

Densiteti	0.9-1.1 g/cm ³
pH	7
Viskoziteti	1000-2000 mpa*s
Forca Ndermolekulare	27790-42000 mpa
Koha e tharjes	2-4 Orë