



## RS35 ANTIMOULD PAINT



PAKETIMI

3L / 9L



KOHA E THARJES

3-4 Orë



KONSUMI

5-6 m<sup>2</sup>/l

### Përshkrim

RS35 ANTIMOULD është një bojë akrilike kundër mykut për sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme.

### Përgatitja e Sipërfaqes

Pastroni sipërfaqen nga myku duke përdorur MOLITO. Hiqni të gjitha yndyrat dhe vajrat.

### Aplikimi

Prisni anët e sipërfaqes dhe holloni shtresën e parë të RS35 ANITMOULD me 10% ujë. Kur vija dhe shtresa e parë të jenë tharë (pas 4-6 orësh), mund të rilyeni sipërfaqen me RS35 ANTIMOULD duke holluar bojën me 10% ujë. Për rezultate më të mira përdorni astarin AN-501. RS35 ANTIMOULD ka qëndrueshmëri në kushtet e motit të vështirë dhe elasticiteti i tij ndjek sipërfaqen ku është aplikuar.

### Mbulimi

UNO WALL PAINT mbulon 5-6 m<sup>2</sup>/L në varësi të sipërfaqes.

### Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë. Mund të rilyhet mbas 3-4 orësh. Kjo kohë ndryshon në varësi të kushteve atmosferike. Pas një periudhe dy javore, sipërfaqja mund të lahet me ujë dhe sapun.

### Paketimi

3L dhe 9L.



## TECHNICAL DATA (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Aparenca	Emulsion ujqor i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.50-1.60 g/cm <sup>3</sup>
Vizkoziteti (RVDV -2T,R7)	4000-6000 cp
Mbetja e thatë (Termostat, 105°C/2orë)	≤ 65 %
Forca ndërmolekulare (RVDV -2T,R7)	80000-125000 newton/m <sup>2</sup>
Vizkoziteti kinematik (RVDV -2T,R7)	2600-4000 mm <sup>2</sup> /s
pH	≥8
Imtësia e grimcës (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	5-25 μm