



TOP PLASTIC PAINT



PAKETIMI

3L / 9L / 15L



KOHA E THARJES

3-4 Orë



KONSUMI

4-5 m²/l

Përshkrim

TOP Plastic Paint është një bojë e përshtatshme për lyerje të brendëshme bazar në rezina sintetike VA-AC cilësore. E përshtatshme për lyerjen e sipërfaqeve të patinuara, betonit, cimentos etj. Pas 15-20 ditësh mund të lahet me ujë ose një detergjent të fortësisë mesatare pa shkaktuar heqjen e bojës.

Përgatitja e Sipërfaqes

Në sipërfaqet e reja duhet të kalohet një dorë astar që hollon me ujë në raport 15-20%. Në sipërfaqe të vjetra duhet të largohen cipat, yndyrnat dhe do papastërti tjetër. Mbas pastrimit sipërfaqja smerilohet me letër abrazive Nr.36 ose Nr.50 dhe lyhet me primer.

Aplikimi

Duhet shmangur përdorimi i bojës nën temperaturën 5°C (41°F) dhe në kushtet e lagështirës së lartë. Aplikohet lehtësisht me rrul, furçë ose pistoletë. Aplikoni dy duar TOP PLASTIC PAINT. Për dorën e parë hollimi i bojës me ujë është në masën 30%. Ndërsa dora e dytë aplikohet pasi të jetë tharë plotësisht e para, pas 2-4 orësh.

Mbulimi

TOP Plastic Paint jep 4-5m²/L në varësi të sipërfaqes dhe mënyrës së aplikimit.

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 2-3 orësh.

Mjetet e Punës

Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun

Paketimi

3L, 9L dhe 15L.



TECHNICAL DATA (IN +23°C AND 50% U.R.)

Aparenca	Emulsion ujqor i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.58-1.62 g/cm ³
Vizkoziteti (RVDV -2T,R7)	3900-6500 cp
Mbetja e thatë (Termostat, 105°C/2orë)	≤ 67 %
Forca ndërmolekulare (RVDV -2T,R7)	88000-125000 newton/m ²
Vizkoziteti kinematik (RVDV -2T,R7)	2600-4200 mm ² /s
pH	≥8
Imtësia e grimcës (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	10-40 µm