



## TOP WALL PAINT



PAKETIMI

3L / 9L / 15L



KOHA E THARJES

3-4 Orë



KONSUMI

3-4 m<sup>2</sup>/l

### Përshkrim

TOP WALL PAINT është një bojë e përshtatshme për lyerje të brendëshme. Përdoret për lyerjen e sipërfaqeve të shpatulluara, betonit, çimentos etj.

### Përgatitja e Sipërfaqes

Në sipërfaqet e reja duhet të kalohet një dorë astar që hollohet me ujë në raport 15-20%. Në sipërfaqe të vjetra duhet të largohen cipat, yndyrnat dhe çdo papastërti tjetër. Mbas pastrimit smerilohet sipërfaqja me letër abrazive Nr.36 ose Nr.50 dhe lyhet me primer.

### Aplikimi

Duhet shmangur përdorimi i bojës nën temperaturë 5°C (41°F) dhe në kushtet e lagështirës së lartë. Aplikohet lehtësisht me rrul, furçë ose pistoletë. Aplikoni dy duar TOP WALL PAINT. Për dorën e parë hollimi i bojës me ujë është në masën 15%. Ndërsa dora e dytë aplikohet pasi të jetë tharë plotësisht e para, pas 2-4 orësh me hollimin 10%.

### Mbulimi

TOP WALL PAINT jep 3-4m<sup>2</sup>/L në varësi të sipërfaqes dhe mënyrës së aplikimit.

### Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 2-3 orësh.

### Mjetet e Punës

Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

### Paketimi

3L, 9L dhe 15L.



## SKEDA TEKNIKE (IN +23°C AND 50% U.R.)

Aparenca	Emulsion ujqor i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.58-1.62 g/cm <sup>3</sup>
Vizkoziteti (RVDV -2T,R7)	4000-6500 cp
Mbetja e thatë (Termostat, 105°C/2orë)	≤ 65 %
Forca ndërmolekulare (RVDV -2T,R7)	80000-125000 newton/m <sup>2</sup>
Vizkoziteti kinematik (RVDV -2T,R7)	2400-4200 mm <sup>2</sup> /s
pH	≥8
Imtësia e grimcës (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	10-40 μm