



UNO PLASTIC PAINT



PAKETIMI

3L / 9L / 15L



KOHA E THARJES

3-4 Orë



KONSUMI

14-16 m²/l

Përshkrim

UNO PLASTIC është një bojë plastike premium për përdorim të brendshëm me bazë rezine sintetike të një cilësisë së lartë PVA-VEOVA. I përshtatshëm për lyerjen e sipërfaqeve të spërkatura, beton, çimento, suva mermeri, çimento të thjeshtë etj. Pas 15-20 ditësh mund të lahet dhe është rezistente ndaj agjentëve kimik.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqet e reja të bëra nga suva mermeri etj. duhet të lyhen me PN-301 PLASTIC PRIMER të holluar 30% me ujë. Për sipërfaqet e vjetra duhet të sigurohet që të gjitha sipërfaqet të jenë të pastra, pa pluhur dhe yndyrë. Hiqini të gjitha dobët me letër gërryese Nr. 36 ose Nr. 50 dhe lyejeni sipërfaqen me PN-301 ose PN-101 PLASTIC PRIMER.

Aplikimi

Mos aplikoni në sipërfaqe shumë të ftohta ose të lagështa, në kushte të lagështa dhe në temperatura nën 5 ° C (41 ° F). Aplikoni lehtë me furçë ose rul. Aplikoni dy shtresa UNO PLASTIC. Për shtresën e parë holluar 15% -20% me ujë dhe pas 2-4 orësh shtresa e dytë.

Mbulimi

Mbulon 14-16 m²/L sipas sipërfaqeve.

Koha e tharjes

E thatë për 1 orë në kushte të mira tharjeje dhe mund të rilyhet në 2-3 orë më vonë.

Pas Lyerjes

Pastroni pajisjet menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketim

3L, 9L dhe 15L.



SKEDA TEKNIKE

Aparenca	Emulsion ujqor i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.55-1.59 g/cm ³
Vizkoziteti (RVDV -2T,R7)	6000-9000 cp
Mbetja e thatë (Termostat, 105°C/2orë)	≤ 64 %
Forca ndërmolekulare (RVDV -2T,R7)	85000-120000 newton/m ²
Vizkoziteti kinematik (RVDV -2T,R7)	2500-6000 mm ² /s
pH	≥8
Imtësia e grimcës (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	5-25 μm