



ZMALTOLAC NORMAL



PAKETIMI

0.75L / 3.75 L



KOHA E THARJES

4-6 Orë



KONSUMI

7-8 m²/l

Përshkrim

ZMALTOLAC NORMAL, është një bojë zmalto me bazë rezinë alkide, e cilësisë shumë të mirë dhe me shkëlqim, e destinuar për lyerje të sipërfaqeve metalike, druri ose për mure në mjedise të brendshme apo të jashtme, me qëllim mbrojtje dhe dekoracion të konstruksioneve. Referuar përbërësve të saj, në kushte optimale të mjedisit boja thahet 4 ÷ 6 orë pas aplikimit, duke krijuar një cipë me shkëlqim shumë të mirë dhe rezistencë të kënaqshme mekanike që u reziston agjentëve të jashtëm atmosferik dhe ruan ngjyrën me kalimin e kohës.

Fushat e Përdorimit:

ZMALTOLAC NORMAL është i përdorshëm në mjedise të brendshme dhe të jashtme për bojatisjen e sipërfaqeve metalike, sipërfaqeve prej druri dhe mureve.

Parapërgatitja: Sipërfaqja që do të bojatiset, duhet të pastrohet nga pluhurat, yndyrnat apo nga shtresa të mëparshme të bojës, të lidhura dobët me sipërfaqet.

Përdorimit: Përgatitet boja duke e holluar fillimisht me diluent NC – 10.00 ose NX – 20.000 se White Spirit "NEON" NW – 13.30 në sasi 10 % ÷ 15 %, për të përfutur një bojë të gatshme e cila të punohet relativisht lehtë me penel, rrul ose pistoletë dhe të mos rrjedhë në sipërfaqet vertikale.

Paketim

Paketimi bëhet në kuti metalike 0.75 dhe 3.75 L.

Kujdes: Nuk lejohet aplikimi i bojës në sipërfaqe të njoma dhe dhe të pa pastruara paraprakisht. Gjatë aplikimit të përdoren doreza të përshtatshme pune për të evituar kontaktin e bojës me lëkurën, si dhe në rastin e përdorimit të pistoletës duhet përdorur maskë mbrojtëse për organet e frymëmarrjes. Në rast kontakti me sytë, duhet bërë shpërlarja e tyre me ujë të bollshëm dhe të kërkohet ndihmë mjekesore. Nuk rekomandohet përdorimi i bojës në temperaturë më të vogël se 50C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me white spirit.



SKEDA TEKNIKE

Forma	E lëshshme
Ngjyra	Sipas katalogut
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Imtësia	5 – 40 μ m
Viskoziteti Deep Cup 4	200 – 300 sek
Densiteti	0.94 – 1.35 g/ml
Fuqia mbuluese për lyerje të plotë	7-8 m ² /L
Koha e tharjes	4 – 6 orë
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS