

# SOLARA EXTERIOR

Bojë akrilike profesionale, me rezistencë të lartë ndaj ujit, kushteve atmosferike dhe me mbulim të mirë



**PAKETIMI**  
3L/9L



**KOHA E THARJES**  
2-3 Orë



**KONSUMI**  
12-14 m<sup>2</sup>/L për një shtresë

## Përshkrimi

SOLARA EXTERIOR është një bojë akrilike profesionale, me rezistencë të lartë ndaj ujit, kushteve atmosferike dhe me mbulim të mirë. Ajo është e përshkueshme nga avulli dhe ka aderencë të fortë mbi çdo lloj nënshtrese të re ose ekzistuese.

## Fushat e Përdorimit

-Përdoret për aplikime të jashtme mbi të gjitha materialet e zakonshme të ndërtimit, si beton, suva, panele gipsi etj.

## Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyrnat dhe papastërtitë.

Për rrafshimin e sipërfaqes rekomandohet përdorimi i NEOSTUKO.

Sipërfaqja duhet të trajtohet me AN-401 ACRYLIC PRIMER ose AN-501 ACRYLIC PRIMER PINK, për të stabilizuar dhe rritur aderencën e bojës.

## Aplikimi

SOLARA EXTERIOR duhet të përzihet mirë para aplikimit. Aplikohet e gatshme ose e holluar me ujë të pastër, në dy shtresa, me rul, furçë ose me pistoletë airless.

Shtresa e dytë aplikohet pasi shtresa e parë të jetë tharë plotësisht.

## Konsumi

SOLARA EXTERIOR mbulon 12–14 m<sup>2</sup>/L për një shtresë në varësi të sipërfaqes.

## Magazinimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

## Karakteristika



**Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)**

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Aparenca                                    | Emulsion i bardhë                  |
| Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475) | 1.50-1.55 g/cm <sup>3</sup>        |
| Viskoziteti (RVDV-2T,R7)                    | 4500-6500 cp                       |
| Forcat ndërmolekulare (RVDV-2T,R7)          | 80000-120000 newton/m <sup>2</sup> |
| Viskoziteti Kinematik (RVDV-2T,R7)          | 2800-4000 mm <sup>2</sup> /s       |
| pH                                          | ≥8                                 |
| Madhësia e grimcave                         | 10-30 µm                           |

**NEON Paints**

Tiranë, Albania

[info@neonpaints.eu](mailto:info@neonpaints.eu)[www.neonpaints.eu](http://www.neonpaints.eu)

T: +355 69 20 94 570