

UNO ACRYLIC

Bojë akrilike premium, me rezistencë të lartë ndaj ujit, kushteve atmosferike dhe me mbulim të shkëlqyer.



PAKETIMI
0.75L/3L/9L



KOHA E THARJES
2-3 Orë



KONSUMI
15-18 m²/L për një shtresë

Përshkrimi

UNO ACRYLIC është një bojë akrilike premium, me rezistencë të lartë ndaj ujit, kushteve atmosferike dhe me mbulim të shkëlqyer. Ajo është e përshkueshme nga avulli dhe ka ngjitje të fortë mbi çdo lloj nënshtrese të re ose ekzistuese.

Fushat e Përdorimit

-Përdoret për aplikime të jashtme mbi të gjitha materialet e zakonshme të ndërtimit, si beton, suva, panele gipsi etj.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyrnat dhe papastërtitë. Për rrafshimin e sipërfaqes rekomandohet përdorimi i NEOSTU-KO. Sipërfaqja duhet të trajtohet me AN-401 ACRYLIC PRIMER ose AN-501 ACRYLIC PRIMER PINK, për të stabilizuar dhe rritur aderencën e bojës.

Aplikimi

UNO ACRYLIC duhet të përzihet mirë para aplikimit. Aplikohet e gatshme ose e holluar me ujë të pastër, në dy shtresa, me rul, furçë ose me pistoletë airless. Shtresa e dytë aplikohet pasi shtresa e parë të jetë tharë plotësisht. I përshtatshëm për aplikim në kushte me temperaturë nga 5°C deri në 35°C dhe me lagështi relative nën 80%.

Konsumi

UNO ACRYLIC mbulon 15-18 m²/L për një shtresë në varësi të sipërfaqes.

Magazinimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



NEON
COLORING
SYSTEM

BASES
A - B - C

Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Aparenca	Emulsion i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.50-1.56 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV-2T,R7)	5000-7000 cp
Forcat ndërmolekulare (RVDV-2T,R7)	80000-120000 newton/m ²
Viskoziteti Kinematik (RVDV-2T,R7)	2500-5000 mm ² /s
pH	≥8
Madhësia e grimcave	5-25 µm

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.euwww.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570