

GLORIA BETAPLAST

Bojë profesionale mat plastike, me rezistencë të mirë ndaj larjes së përsëritur dhe mbulim të shkëlqyer



PAKETIMI
0.75L/3L/9L



KOHA E THARJES
2-3 Orë



KONSUMI
13-15 m²/L për një shtresë

Përshkrimi

GLORIA BETAPLAST është një bojë profesionale mat plastike, me rezistencë të mirë ndaj larjes së përsëritur dhe mbulim të shkëlqyer. Ka qëndrueshmëri të lartë dhe përdoret për muret dhe tavanet e brendshme. Bojës i karakterizohet rezistencë ndaj larjeve të shpeshta dhe plakjes, dhe ka ngjitje të fortë mbi çdo lloj nënshtrese të re ose ekzistuese.

Fushat e Përdorimit

-Përdoret për aplikime të brendshme mbi sipërfaqe të reja ose ekzistuese, mbi të gjitha materialet e zakonshme të ndërtimit, si beton, suva, panele gipsi etj.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyrnat dhe papastërtitë. Për rrafshimin e sipërfaqes rekomandohet përdorimi i NEOSTU-KO. Sipërfaqja duhet të trajtohet me PN-101 PLASTIC PRIMER ose PN-301 PLASTIC PRIMER, për të stabilizuar dhe rritur ngjitjen e bojës.

Aplikimi

GLORIA BETAPLAST duhet të përzihet mirë para aplikimit. Aplikohet e gatshme ose e holluar me ujë të pastër, në dy shtresa, me rul, furçë ose me pistoletë airless. Shtresa e dytë aplikohet pasi shtresa e parë të jetë tharë plotësisht.

I përshtatshëm për aplikim në kushte me temperaturë nga 5 °C deri në 35 °C dhe me lagështi relative nën 80%.

Konsumi

GLORIA BETAPLAST mbulon 13-15 m²/L, për një shtresë në varësi të sipërfaqes.

Magaznimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5 °C–38 °C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Aparenca	Emulsion i bardhë
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.56-1.60 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV-2T,R7)	3500-5500 cp
Forcat ndërmolekulare (RVDV-2T,R7)	60000-120000 newton/m ²
Viskoziteti Kinematik (RVDV-2T,R7)	2100-3500 mm ² /s
pH	≥8
Madhësia e grimcave	10-30 µm

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.euwww.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570