

ANTICOR NORMAL

Astar anti-gërryerjeje me bazë alkide, me ngjitje të mirë



PAKETIMI

0.75L/3.75L



KOHA E THARJES

4-6 Orë



KONSUMI

8-10 m²/L për një shtresë

Përshkrimi

ANTICOR NORMAL është një astar anti-gërryerjeje me bazë alkide, me ngjitje të mirë. Siguron mbrojtje të sipërfaqeve metalike kundër ndryshkut.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për aplikime të brendshme dhe të jashtme, mbi sipërfaqe metalike të reja ose ekzistuese, si dyer, vegla, makineri, parmakë, doreza etj.

Përgatitja e Nënshtrësës

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyrnat dhe papastërtitë. Çdo papastërti duhet të zmerilohet me letër zmerile.

Aplikimi

ANTICOR NORMAL duhet të përzihet mirë para përdorimit. Aplikohet me rul, furçë ose me pistoletë pa ajër. Për aplikim me furçë ose rul, holloni deri në 5–10% me NW-13.00 SPINITRO, dhe për aplikim me pistoletë pa ajër, holloni 10–20% me NX-20.00 SOLVETON. Aplikoni dy shtresa, duke lënë shtresën e parë të thahet plotësisht para se të aplikoni të dytën.


Konsumi

Mbulon 8-10 m²/L për një shtresë, varësisht nga lloji i sipërfaqes.

Magaznimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Forma	E lengshme
Ngjyra	Sipas katalogut
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Imtësia	5 – 40 µm
Viskoziteti Deep Cup 4	200 – 300 sek
Densiteti	0.94 – 1.35 g/ml
Fuqia mbuluese për lyerje të plotë	8 – 10 m ² /L
Koha e tharjes	4 – 6 orë
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.euwww.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570