

RS 35 ROAD PAINT

Bojë për vijëzimin e shenjave rrugore me bazë alkide.



PAKETIMI

0.75L/3.75L



KOHA E THARJES

4-6 ore



KONSUMI

1-1.4 m²/L ër një shtresë

Përshkrimi

RS35 ROAD PAINT është një bojë për vijëzimin e shenjave rrugore me bazë alkide, me ngjitje të shkëlqyer, rezistencë mekanike dhe reflektivitet të lartë. Siguron qëndrueshmëri të lartë dhe rezistencë të mirë mbi çdo sipërfaqe të përshtatshme për trafikun rrugor.

Fushat e Përdorimit

- Përdoret për vijëzimin e rrugëve të cilat janë asfalt ose beton.
- Përdoret për pengesat e shpejtësisë, trotualet dhe zona të tjera me trafik.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga pluhuri, yndyrnat dhe papastërtitë.

Aplikimi

RS35 ROAD PAINT duhet të përzihet mirë para aplikimit. Aplikohet i gatshëm ose i holluar sipas nevojës: me furçë, rul ose me pistoletë airless. Për aplikim me furçë ose rul, holloni deri në 5% me NW-13.00 SPINITRO, dhe për aplikim me pistoletë pa ajër, holloni 10–20% me NX-20.00 SOLVETON. Aplikoni dy shtresa, duke lënë shtresën e parë të thahet plotësisht para se të aplikoni të dytën.

Konsumi

RS35 ROAD PAINT mbulon 1–1.4 m²/L, në varësi të sipërfaqes.

Magaznimi

Temperatura e rekomanduar e ruajtjes: 5°C–38°C. Produkti duhet të mbahet i mbylluri dhe të ruhet në një ambient të freskët dhe të thatë.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 ° C DHE 50% U.R.)

Ngjyra	E bardhe, E verdhe Transparent ose e pigmentuar
Densiteti (ISO2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.5-1.6 g/cm ³
Idealiteti i grimcave (Elcometer 2050, ISO 1524; ASTM D 1210)	40-80 µm
Mbulueshmeria	1-1.4 m ² /L
Koha e tharjes (ASTM D-5895)	15-60 Min
Mbetje e thate (ISO 3251-03)	37 % (±2)

NEON Paints

Tiranë, Albania

info@neonpaints.euwww.neonpaints.eu

T: +355 69 20 94 570